

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.
 Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН:
 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
 Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

«17» Сентября 2025г.**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**
(исследований)**№79142-ПРГ/25 от 17.09.2025**

1	Объект	Изделия строительно-дорожные из природного камня: Камень бортовой пиленный ГП1
2	Заявитель	Акционерное общество «Уральские камни», Адрес: Россия, 453701, Респ. Башкортостан, г. Учалы, улица Энергетиков, 33, ИНН: 0270007110, ОГРН: 1020202279327
3	Изготовитель	Акционерное общество «Уральские камни», Адрес: Россия, 453701, Респ. Башкортостан, г. Учалы, улица Энергетиков, 33, ИНН: 0270007110, ОГРН: 1020202279327
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 79142 от 06 Августа 2025 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	07 Августа 2025 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	18 Августа 2025 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	21 Августа 2025 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ 32018-2012 «ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Водопоглощение, %, не более	0,5	0,46	ГОСТ 32018-2012
2	Предел прочности при сжатии в сухом состоянии, МПа, не менее	100	107,4	ГОСТ 32018-2012
3	Снижение прочности при водонасыщении, %, не более	25	18,2	ГОСТ 32018-2012
4	Морозостойкость, циклы, не мене	100	150	ГОСТ 32018-2012
5	Солестойкость, %, не более	5	2,9	ГОСТ 32018-2012
6	Истираемость, г/см ² , не более	0,5	0,4	ГОСТ 32018-2012
7	Сопротивление удару, см, не менее	50	53	ГОСТ 32018-2012
8	Удельная суммарная эффективность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	740	348,5	ГОСТ 32018-2012
	Размеры, мм: - высота (толщина); - ширина; - длина; - высота обработанной части	300 150 700-2000 150	300 150 700-2000 150	ГОСТ 32018-2012

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Изделия строительно-дорожные из природного камня: Камень бортовой пиленный ГП1, **выпускаемые** Акционерным обществом «Уральские камни», Адрес: Россия, 453701, Респ. Башкортостан, г. Учалы, улица Энергетиков, 33, ИНН: 0270007110, ОГРН: 1020202279327, **соответствуют:** ГОСТ 32018-2012 «ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ».

Исполнитель

 Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.